

230 RESISTENCIA QUÍMICA CEMENTO SOLVENTE PARA CPVC, CUERPO PESADO / GRIS

Descripción General:

El cemento solvente de cuerpo pesado, gris de E-Z Weld es un producto para CPVC con fraguado medio. Es parte de la línea de productos de calidad industrial. Este producto fue desarrollado para todas las clases y categorías de tuberías y conexiones de PVC/uPVC y CPVC con ajuste de interferencia hasta 12" (304.8mm) de diámetro. También puede ser usado en tuberías y conexiones de diámetros pequeños. Es un cemento industrial diseñado específicamente para uso en sistemas de tuberías de PVC/uPVC y CPVC que transportan ácidos, bases, sales e hipocloritos. Para unir tuberías y accesorios de diámetros grandes se recomienda altamente el uso de Primers.

Aplicación:

Este cemento solvente gris, de cuerpo denso es bueno para unir tuberías y conexiones de CPVC de hasta 12" (304.8mm) de diámetro. Está especialmente diseñado para su uso en sistemas de tuberías de PVC/uPVC y CPVC que requieren resistencia química caústica, incluido el hipoclorito, ácidos minerales y soluciones salinas acuosas. Para uniones de mayores usar con Primer morado (No.212 o 221*) o Transparente (No.211 o 224*) de E-Z Weld.

Nunca añada diluyente o aditivos. Nunca utilice el producto si tiene aspecto fibroso o gelatinoso.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta.

Temperatura de aplicación: 32°F a 110°F (0°C a 43°C).

Temperatura de almacenamiento: 45°F a 110°F (7°C a 43°C).

ASTM ha desarrollado la siguiente nomenclatura y puede ser usada como referencia (para humedad relativa de 60% o menos y categoría 40). Ej. Una junta de tubería de 2" hecha a 55°F, con 50% de humedad relativa y una presión de prueba de 100 psi debería requerir un tiempo de curado de 4 horas.

Certificaciones:

Este producto está probado, certificado y aprobado por NSF International para su uso en drenajes, sistemas de desechos y de agua potable. También está listado por la International Association of Plumbing & Mechanical Officials (IAPMO). Contiene un sello de Uniform Plumbing Code (UPC). Este cemento solvente cumple con los estándares ASTM F493 y D2846.



PW, DWV, SW

Aseguramiento de la Calidad:

Cada lote es cuidadosamente inspeccionado y monitoreado para asegurar consistencia en los más altos estándares de calidad. Registros de cada lote son mantenidos. Todos los ingredientes son adquiridos de proveedores aprobados. Este cemento solvente ha pasado la siguiente prueba (Realizada en concordancia con los estándares ASTM F493).

Ruptura Hidrostática:

- 400 psi (2.76 Mpa) después de 2 horas de curado a 73°F (23°C)
- 200 psi (1.38 Mpa) después de 2 horas de curado a 180°F (82°C)



Propiedades Físicas:

Color: Gris

Cuerpo: Cuerpo pesado

Secado: Medio

Gravedad Específica: 0.976

Vida de almacen: 3 años (Lata sellada).

Bajos COV (Compuestos Orgánicos Volátiles)

Cantidad Máxima de COV por SCAQMD 1168/316A: 490 g/l

Disponibilidad:

Tamaño	No. de Parte Regular	No. de UPC
1/4pt	EZ23001	812574014068
1/2pt	EZ23002	812574014075
Pt	EZ23003	812574012101
Qt	EZ23004	812574012118
Gal	EZ23005	812574012125

1/4 pt., 1/2 pt., Pt. y los 1/4 de Gal pueden ser fabricados con un aplicador en la tapa. La presentación de galón solamente es fabricada con una tapa regular.

*= recommended

230 RESISTENCIA QUÍMICA CEMENTO SOLVENTE PARA CPVC, CUERPO PESADO / GRIS

Packaging:

Tamaño	¼ Pt	½ Pt	Pt	Qt	Gal
Onzas de fluido	4	8	16	32	128
Litros	0.12	0.24	0.47	0.95	3.78
Unidades por caja	24	24	12	12	6
Peso por caja (Lb)	9.5	16	15.5	28	54
Peso por caja (Kg)	4.32	7.27	7.05	12.73	24.55
Pies cúbicos por caja	0.260	0.420	0.404	0.762	1.221
Peso por caja (Kg)	0.007	0.012	0.011	0.022	0.035
Pies cúbicos por caja	145	90	88	56	27

Precauciones de seguridad:

Asegure una adecuada ventilación para evitar la acumulación de vapores que puede potencialmente causar combustiones súbitas. El vapor acumulado también puede causar mareos, dolores de cabeza o lagrimación en los ojos. Si alguno de estos síntomas son percibidos, use protección respiratoria (NOISH/MSHA TC-23C o equivalente) o abandone el área y diríjase a una zona con aire fresco. Evite el contacto con los ojos, piel y vestimenta a través del uso de lentes y guantes de seguridad. Profesionales deben consultar los estándares ASTM F402-18 Standard Practices for Safe Handling of Solvent Cements, Primers and Cleaners Used for Joining Thermoplastic Pipes and Fittings. También se recomiendan que los profesionales lean la Hoja de Seguridad del Producto.

Inhalación: Si se dificulta la respiración diríjase a un sitio con aire fresco. Si los problemas respiratorios persisten, busque asistencia médica inmediata.

Ojos: Enjuague los ojos con abundante agua por 15 minutos. Busque asistencia médica inmediatamente.

Ingesta: Si es ingerido, tome 1 o 2 vasos de agua inmediatamente, llame a un doctor, hospital o centro de toxicología. NO INDUZCA EL VÓMITO.

Envío / Transporte:

Todo material empacado en envases menores a un litro, están exentos bajo las normas "Limited Quantity Rules" por DOT. Estos empaques pueden ser enviados con la descripción ORM-D Consumer Commodity. Paquetes enviados bajo esta descripción no están sujetos a requerimientos de papeles de envío para materiales inflamables.

Para envases de litro y cantidades más grandes (galones y otros tamaños especificados en la tabla superior).

Nombre apropiado de envío: Adhesivo

Clasificación de flamabilidad: 3

Número de UN: UN 1133

Grupo de empaque: PG II

REV/07/20